BLA TEM PINTURAS
Evolución Constante
Fichas Técnicas
Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

PLASTICO SATINADO (LINEA PROFESIONAL)



DESCRIPCION

Pintura plástica satinada de elevada calidad, para interiores y exteriores, en base a copolímeros vinílicos en emulsión y pigmentos de gran calidad.

PROPIEDADES

Excelente blancura, rendimiento, ausencia de pegajosidad y aplicación.
Elevada resistencia a la radiación ultravioleta solar y a los agentes atmosféricos, así como buen brillo, cubrición y olor agradable, siendo totalmente lavable.

APLICACIONES

Para la alta decoración de interiores y exteriores, sobre yeso, ladrillo, cemento, mortero etc., cuando se desee ofrecer un acabado de elevada calidad en satinado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: liso satinado.
Blancura: excelente.
Brillo : 45 ± 8 % (brillometro Gardner ángulo 85º).
Resistencia al frote en húmedo : Clase 1,UNE-EN 13.300.
Pegajosidad: prácticamente nula.
Adherencia: buena. Sobre hormigón o cemento aplicar previamente nuestro
Fijador Acrílico.
Finura: 7 ± 1 HG (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Viscosidad: 110 ± 10 UK (unidades Krebs) a 25 ± 10ºC (UNE 48-076).
Densidad: 1,29 ± 0,10 g / cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Cubrición: buena.
Rendimiento: 10 - 14 m^2 / lt y mano.
Secado: � - 1 hora.
Repintado: 3 -4 horas mínimo.
Utensilios: limpieza con agua.
Conservación: Más de un año en envase original cerrado.
No inflamable y no propaga la llama.
C.O.V. : 2004/42 II(A/L)(75/30) Max. COVS: 8 g/l.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nueva: eliminar las partes sueltas, tapar grietas, etc.
Pintadas: - con temple o cal, eliminarlo previamente.

-con pintura, eliminar las partes en mal estado.
En superficies de hormigón, cemento, o de dudosa adherencia, fondear con Fijador Acrílico o Fijador al Disolvente.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajada con un 10-20 % de agua potable y una segunda mano con un 5-15% si se aplica a brocha o rodillo. Si se aplica a pistola, rebajar con un 15-30%.
Si la superficie presenta problemas de adherencia, fondear previamente con nuestro Fijador Acrílico o Fijador al Disolvente.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5ºC.
Remover el contenido del envase.
No lavar la superficie pintada hasta pasados 15 días.

PRESENTACION

En envases de 5 Kg y 12 L.
Colores: Blanco.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla . .
Manterner el producto fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 27/01/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.